

1. DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico para terrazas formulado con resinas acrílicas. Este producto tiene propiedades de elongación que soportan las deformaciones causadas por movimientos estructurales y cambios en temperatura por lo cual brinda un efecto de protección e impermeabilización muy duradero. Este producto reduce la transferencia de calor por radiación hacia el interior de las construcciones. No requiere acabados adicionales y funciona como sellador también cuando se aplica de manera más diluida sobre losas de concreto en terrazas que no tengan un recubrimiento impermeabilizante previo.

2. VENTAJAS

- Fórmula 100% anti hongos
- Permite elongaciones en las superficies estructurales.
- Puede ser usado para hacer reparaciones con malla en juntas y fisuras que lo ameriten.
- Actúa como aislante térmico.
- Se diluye con agua.
- Fácil de aplicar.

3. USOS TÍPICOS

Para formar una barrera impermeabilizante elástica protectora en contra de la humedad en terrazas horizontales en edificios, casas y construcciones industriales.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Producto: No. 18MZ.
 - Tipo genérico: Acrílico.
 - Color: Revisar colores disponibles.
 - Sólidos por peso (teórico): 53%.
 - Sólidos por volumen (teórico): 43%.
 - Rendimiento teórico: 65.4 m²/gal a 1mil de película seca Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.
 - Viscosidad: 125 - 130 KU.
 - Peso por galón: 10.55 libras a 25°C.
 - Tiempo de secado (25°C, 50 % H.R.):
 - Al tacto: 1 - 2 horas.
 - Repintado: 5 - 7 horas.
 - Solvente de dilución: Agua.
 - Solvente de limpieza: Agua.
- *Especificaciones técnicas en base al color blanco. para otros colores pueden variar ligeramente.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Para la primera capa, dependiendo de la porosidad de la superficie, diluir hasta un máximo de 25% en volumen con agua limpia. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto. Para capas subsecuentes, la dilución recomendada es un de máximo 10% en volumen de agua limpia. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Es importante eliminar defectos en la superficie como pendientes inadecuadas que promuevan la acumulación de agua así como salidas pluviales insuficientes en las losas, o cualquier otro defecto de construcción.

En el caso de superficies previamente pintadas, lave perfectamente con una solución de agua y jabón. Espere a que seque y luego aplique el producto.

En el caso de pintura vieja, remueva toda la pintura que tenga una adherencia marginal. Si la terraza tiene manchas de hongo es necesario limpiarlas de manera mecánica y luego con una solución de hipoclorito de sodio al 5%.

En el caso de tener otra condición especial o duda, favor de comunicarse con su representante de ventas para obtener mejor asesoría.

7. MÉTODO DE APLICACIÓN

Este producto puede aplicarse con brocha y rodillo. La superficie de aplicación debe poseer una adecuada ventilación.

8. ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.


9. PRECAUCIONES

- Evitar el contacto con la piel o los ojos.
- Debe aplicarse en lugares suficientemente ventilados.
- No se deje al alcance de los niños.
- Peligroso si es tragada.

10. HMIS

- Salud: 1.
- Inflamabilidad: 0.
- Reactividad: 0.

10. PRESENTACIÓN



NOTA:

Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de características del producto se refieren al producto sin diluir.